

KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

CL500 PUTTY

Challenger[®]

OPIS PRODUKTU

CL500 Universal Putty stanowi część systemu Challenger do renowacji lakierniczych. Jest to dwuskładnikowa, beżowa szpachla wypełniająca, zgodna z normą LZO. Doskonale przylega do niepowlekanego metalu i innych standardowych podłoży. Produkt należy stosować z uniwersalnym aktywatorem.



CECHY

- Łatwa aplikacja
- Łatwe szlifowanie
- Gładka, jednolita powierzchnia
- Możliwość suszenia w podczerwieni
- Zgodność z normą LZO


LISTA PRODUKTÓW

- CL500 Putty
- BPO Hardener Paste Red

Przygotowanie produktu - aplikacja STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
Blachy stalowe ocynkowane lub aluminium, przeszlifowane i oczyszczone
Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.
Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane i oczyszczone
Całkowicie utwardzony 2K Fillers lub 2K Epoxy Primer-Filler przeszlifowany i oczyszczony



	Low temp.		Std temp.	
	Objęściowo	Wagowo	Objęściowo	Wagowo
CL500	100 %	100	100 %	100
BPO RED	1 - 2 %	0.7 - 1	1 %	0.7



Czas żelowania w 20°C: 4 min - 5 min



Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, unikać napowietrzania.



BPO RED	
20 °C	15 min - 20 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 2 - 3 min



Szlifowanie wstępne P80 - P120
Szlifowanie wykańczające P180 - P240



Sprayputty (z wyłączeniem części ocynkowanych)
Grunt
Podkład gruntujący
Podkład
Jeśli jest wymagana wykańczająca Putty, zastosuj ponownie ten sam produkt.

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(b)(250) 150: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(b)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 250 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 150 g/l.

Produkty

CL500 Putty

BPO Hardener Paste Red



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie rozpuszczalników.

Uwagi

- Nie dodawać więcej utwardzacza niż jest zalecane, aby zapobiec odbarwieniom i plamom.
- Nie nanosić na grunty jednoskładnikowe 1K, grunty reagujące lub termoplastyczne lakiery akrylowe.
- Nie szlifować na mokro.
- Minimalna temperatura reakcji nie mniej niż +5°C.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Challenger asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Challenger, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.